

# **I ENCONTRO DE PESQUISA &** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA UFPR

22 a 23 de novembro de 2018 | Setor de Tecnologia | Curitiba - PR

# Caracterização dos Estados Eletrônicos de Pontos Quânticos Auto-Organizados de InAsP Crescidos sobre GaAs



Moos, R.<sup>1</sup>, Konieczniak, I.<sup>1</sup>, Santos, G. E.<sup>1</sup>, Gobbi, A. L.<sup>2</sup>, Bernussi, A. A.<sup>3</sup>; Carvalho Jr., W.; Medeiros Ribeiro, G.; Ribeiro, E<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Universidade Federal do Paraná, <sup>2</sup>Brazilian Nanotechnology National Laboratory, <sup>3</sup>Texas Tech University, <sup>4</sup>BR Photonics, <sup>5</sup>Universidade Federal de Minas Gerais

e-mail: rafamoos@gmail.com

# INTRODUÇÃO

Pontos quânticos auto-organizados (QDs) podem ser a contribuição mais promissora da física do estado sólido para a computação quântica. Assim, é desejável que algumas propriedades QD, tais como a como energia de emissão, alinhamento de banda e fator-g, sejam manipuláveis. Neste trabalho estudamos os estados eletrônicos dos pontos quânticos auto-organizados de InAsP/GaAs usando experimentos de fotoluminescência (PL), fototransmissão modulada (PT), a anisotropia de forma com a fotoluminescência linearmente polarizada (PLP) e o alinhamento de bandas com a magnetofotoluminescência (MPL). A partir de medidas em função da temperatura e potência de excitação, pode-se identificar as contribuições da wetting layer (WL) nos espectros de PL.

# **EXPERIMENTO**

#### Amostras

- MOCVD;
- QDs crescidos em GaAs (100): A - InAs **B** - InAsP
  - **C** InAsP
  - **D** InP
  - E InP

### Medidas de PL

- Fotoluminescência como função da temperatura e potência de excitação;
- 473 nm laser, 2 a 30 W/cm<sup>2</sup>;
- Temperaturas de 15 K a 290 K;
- Ajustes gaussianos;

### Medidas de PT

- Laser de 633 nm, modulado a 220 Hz;
- Lock-in *amplifier*

## RESULTADOS Medidas de PL

### **Tratamento Térmico**

Recozimento em vácuo por 500 K e 120 minutos;.

#### Medidas de PLP

- Laser de 633 nm;
- Polarizadores;
- Romboedro duplo de Fresnel;
- Ajustes gaussianos

#### Medidas de MPL

- Laser a 514.5 nm;
- 2 W/cm<sup>2</sup>;
- 2 K;
- 0 a 12 T, passo de 0,2;
- Configuração de Faraday.

## **Tratamento Térmico**

- O tratamento térmico destrói os QDs, mas não a WL:
- Pode-se identificar a WL para o InAsP/GaAs e para o InP/GaAs;













A energia da WL decresce da amostra A para a amostra **D**.

# Medidas de PLP

As amostras de InAsP apresentaram anisotropia de forma do plano

# Conclusões

- Medidas de PL mostram evidências de estados excitados para QDs de InAsP / GaAs;
- O WL foi identificado pela primeira vez em QDs de InAsP/GaAs e InP/GaAs usando macro-PL convencional;





1.3 1.2 1.5 Energia (eV)

Segunda contribuição em energia nas amostras de InAsP para temperaturas acima de 100 K;

- Espectros de PL como função da potência de excitação para as amostras **A**, **B**, **C** e **D**.

- A PT confirmou os dados obtidos pela PL;
- Os QDs de InAsP/GaAs apresentam morfologia elíptica no plano;
- Presença do efeito tipo Aharanov-Bohm para amostras **C** – alinhamento de bandas do tipo II

